




„Asfaltová pojiva“ pro výstavbu vozovek v 21. století

Tomáš Koudelka | 23. 10. 2024




SOUVISLOSTI

**90 % silniční sítě v EU je vyrobeno
z asfaltových směsí.
(5,5 mil. km)**




Roční produkce asfaltových směsí v EU






1 Mt = 1 000 000 t



5 000 Mt (5×10^9 t) \approx
 roční světová kapacita
 rafinace ropy



Celosvětová spotřeba ropných produktů
roste

Proč?

Indie a Čína

United States

745

China

713

India

253

Russia


161

Saudi Arabia

144

535 Mt

Rafinace ropy v Evropě




**Klesá počet rafinerií
a celková kapacita.**

Těžba ropy v EU

Indigenous production of crude oil, EU, 1990-2022

(million tonnes)



Roční těžba

2004 – 42 Mt

2022 – 16 Mt

Doprava ropy v EU?


Ropovody v EU



Zdroj: MERO, <https://mero.cz/en/operation/the-oil-pipeline-network-in-europe/>

Doprava ropy v EU?

Ropovody v EU




Zdroj: MERO, <https://mero.cz/en/operation/the-oil-pipeline-network-in-europe/>

Ropa a Rusko?

Vývoz ropy z Ruska a vztah k EU

ZMĚNA DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ



-79 % dodávek 2022 -> 2023

Asfaltové pojivo

Roční spotřeba \approx **120 Mt/rok**

Evropa **20.5 Mt/rok \approx 17 %**




1300 druhů rop – 10 % vhodných pro asfalt


Co to znamená z hlediska „asfaltového“ pojiva?



Změna
dodavatelských
řetězců



Menší
dostupnost
produktů



Mění se
způsob
zpracování



Proměnlivé
složení
produktů

TRENDY

Pařížská dohoda (2015)


Green deal (2019)

Fit for 55 (2021)




2030 Snížení úrovně GHG o 55 %

2050 Uhlíková neutralita



ESG regulace vznikají celosvětově


(Evropa není v této iniciativě jediná)



WT

UHLÍKOVÁ STOPA

Asfaltové směsi
vyráběné za horka



Jak lze reagovat?

Nástroje pro dekarbonizaci


Oblast	Co lze dělat
1. Vstupní materiály	• Použití R-materiálu
	• Použití biopojiv (alternativní)
2. Vývoj produktů	• Snížení výrobní teploty směsí
	• Použití směsí na bázi asf. emulzí
3. Výroba	
4. Doprava	
5. Pokládka	
6. Návrh vozovky	

Směrnice ES 2008/98/EC (o odpadech) a ASFALTOVÉ SMĚSI

Prioritizace nakládání s materiály a výrobky

SNADNO OPRAVITELNÁ

100% OPĚTOVNĚ
POUŽITELNÁ




1. OPRAVA

2. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

3. RECYKLACE

Míra recyklace jiných materiálů



100% opětovné použití (Re-use) projekt v České republice

**Snížení
spotřeby
primární zdrojů**

až 100 %

**Snížení
spotřeby
energie**

až 28 %


**Snížení
CO₂**

až 25 %



Biopojiva, biorafinerie a biomasa

Dřevo



Odpadní olej



Živočišný odpad



Biorafenerie


celková roční kapacita v EU 3 Mt/r



Biopojiva

**Bio pojivo
(materiál)**

Fosilní pojivo




**Alternativní bio pojivo
75 – 100 % náhrada**



**Bio aditivace
< 20 % náhrada**

Predikce snížení emisí (GHG)



Používání R-materiálu a biopojiv jako vstupních materiálů, predikce pro rok

„Asfaltové pojivo“ pro výstavbu vozovek v 21. století

- Bude mít predikovatelné vlastnosti po stárnutí?
- Bude mít predikovatelné reologické vlastnosti?
- Bude mít dostatečnou přílnavost ke kamenivu?
- Bude se chovat dle očekávání během výroby i pokládky?

Snižování ropné závislosti při výrobě krytových vrstev netuhých vozovek



1. Opětovné použití materiálů (změna normy ČSN 73 6148)
2. Biopojiva
3. Environmentální posuzování výrobků

Nízkoteplotní asfaltové směsi


2009: Německo: Temperatur-abgesenkte Asphalte

2014: EAPA Position paper: The use of Warm Mix Asphalt

2015: Francie: Abaissement de température des mélanges bitumineux

asphalt

Temperatur-abgesenkte Asphalte




Ratschläge aus der Praxis für die Praxis

Sorte	Reichwerte für Asphaltmisch bei der Herst
30/45	130 bis 150 °C
25/35-55 A	140 bis 160 °C
10/40-65 A	150 bis 170 °C
30/45	200 bis 230 °C
20/30	25/35-55 A
10/40-65 A	210 bis 230 °C

asphalt
LEITFADEN

The use of Warm Mix Asphalt

EAPA - Position Paper



EAPA
EUROPEAN ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION

Cerema 


Abaissement de température des mélanges bitumineux
État de l'art et recommandations | Octobre 2015



Collection | Références

Surcoude aux Éditions du **Sétra**


Nízkoteplotní asfaltové směsi- Francie



Porovnání výroby asfaltových směsí v závislosti na zvolené technologii

Nízkoteplotní asfaltové směsi - ČR

0,1 % v r.
2022



silnice + mosty

- Nízkoteplotní asfaltové směsi
- Experimentální poznatky z porovnání tuhosti asfaltové směsi stanovené třemi různými laboratorními metodami
- Skladování mechanicky zpevněného kameniva
- Ochrana pracovních míst na maďarských veřejných komunikacích



1/2024

SERVIČNÍ
PRŮVÝŠKOVÝ
BLANČ



Kde je ČR?

Technologie	Normový rámec	Poznámka
Opětovné použití	velmi dobrý	Technologie funguje a rozšířila se
Nízkoteplotní směsi	dobrý	Nejsou zakázky, proces OVH
Biopojiva	není	Ojediné projekty

Co si musíme ještě odpracovat - Specifikace

Možnosti hodnocení vlastností silničních asfaltů

ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZOVKY A SOUVISLOST S CE a POV



Výroba a pokládka asfaltové směsi



Doba užívání vozovky



Dovršení životnosti

Zdroj: Koudelka a kol., Kvalita silničních asfaltů a způsob jejího hodnocení poživ

Zdroj: Coufalík, Reologické vlastnosti asfaltových poživ

Co si musíme ještě odpracovat - Specifikace

Možnosti hodnocení vlastností silničních asfaltů–

ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZOVKY A SOUVISLOST S CE



EN 12591

Výroba asfaltové

POV



Doba užívání vozovky

Dovršení životnosti

NEŘEŠÍ SE V EN 12591

Jaké jsou důsledky?



NEŘEŠÍ SE V EN 12591


SMĚS VE SHODĚ ČSN 73 6121

Označení pojiva	A	B	C
FTI (disperzní stabilita) [-]	2,6	1,2	2,7
Penetrace jehlou [0,1 mm]	57	52	56
Bod měknutí [°C]	47,5	50,8	48,7
G* (60 °C, 1 Hz) [kPa]	1,58	2,01	1,50
Penetrace jehlou po 3xRTFOT [0,1 mm]	26	20	25
Bod měknutí po 3xRTFOT [°C]	60,4	67,8	58,7
G* (60 °C, 1 Hz) po 3xRTFOT [kPa]	10,85	27,41	8,16
Zbylá penetrace po 3xRTFOT [%]	45,6	38,5	44,6
Zvýšení bodu měknutí po 3xRTFOT [°C]	12,9	17,0	10,0
(G* po 3xRTFOT) / (G*) [-]	6,9	13,6	5,4

Označení podúseku	A	B	C
Obsah pojiva [%]	5,85	5,87	5,70
Mezerovitost (kontrolní zkouška) [%]	2,1	2,0	2,3
Mezerovitost (jádrový vývrt) [%]	3,0	3,9	3,7
Míra zhutnění [%]	99,1	98,1	98,6



Obrázek 11: Ztráta asfaltového tmelu z povrchu obrusné vrstvy sekce B



Obrázek 10: Trhlina vznikající na povrchu obrusné vrstvy sekce B

Zdroj: Dašek a kol. Doplnující kritéria pro hodnocení vlastností silničních asfaltů a jejich vztah k trvanlivosti vozovky

SKANSKA



Je připravena specifikace, která hodnotí pojivo v celém životním cyklu (TC336).

Posun k výkonnostnímu hodnocení asf. pojiv.



„Asfaltová pojiva“ pro výstavbu vozovek v 21. století

- **Pojiva z proměnných zdrojů**

- Změna dodavatelských řetězců

- **Recyklovatelná pojiva**

- Nepoužívat přísady, které ohrožují oběhovost (CRMB, vosky, ocelové prvky?)

- **Udržitelná pojiva**

- Pojiva s obsahem rostlinné složky

- **Recyklovaná pojiva**

- Pojiva ze stávajících vozovek

Děkuji za pozornost!

